



FOX DEKORATOR PIASKOWIEC

- wzmocniony włóknami celulozowymi
- łatwa aplikacja pacą i wałkiem
- imituje antyczne tynki
- do wnętrz



LATWA
APLIKACJA



DO WNĘTRZ



APLIKACJA
PACĄ



WZMOCNIONE
WŁÓKNAMI

EFEKT DEKORACYJNY

PIASKOWIEC to dekoracyjny tynk strukturalny do wykonywania cienkowarstwowych powłok – tworzy szlachetną, strukturalną powłokę dekoracyjną, imitującą antyczne tynki śródziemnomorskie.

Właściwości

PIASKOWIEC to cienkowarstwowa masa dekoracyjna, oparta na bazie dyspersji polimerowej i odpowiednio dobranych mineralnych wypełniaczy.

Łatwy w aplikacji.

Możliwość barwienia.

Zdolność ukrywania mikropęknięć i nierówności podłoża dzięki zawartości specjalnie dobranych wypełniaczy i włókien celulozowych.

Przeznaczenie

PIASKOWIEC służy do tworzenia dekoracyjnych efektów na ścianach i sufitach pomieszczeń wewnątrz budynków.

Rekomendowany jest zwłaszcza do pokoi, salonów, korytarzy w budownictwie mieszkaniowym, do sal restauracyjnych lub konferencyjnych, a także w holach i korytarzach hotelowych.

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowo-wychowawcze	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe	+
podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów)	+
tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki	+
gładzie i szpachlówki polimerowe	+
podłoża z płyt g-k, płyt OSB	+
akrylowe, silikonowe i silikatowe powłoki malarskie	+


Dane techniczne

Temperatura stosowania	od +5 °C do +30 °C
Ilość warstw	1
Czas schnięcia	suchość dotykowa po 4 - 6 godzinach*
Nanoszenie kolejnej warstwy	po upływie 12 godzin*
Rozcieńczalnik	Woda w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości 5 - 10 %

* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Wymagania techniczne

PIASKOWIEC spełnia wymagania PN-EN 15824:2017-07 - dekoracyjny tynk rozcieńczalny wodą, do stosowania na ścianach wewnętrznych, słupach i ścianach działowych.

	
19 PIASKOWIEC (2019) Deklaracja właściwości użytkowych nr 306/2/CPR EN 15824:2017 (PN-EN 15824:2017-07)	
Zamierzone zastosowanie: na wewnętrzne ściany, stropy, słupy i ściany działowe	
Przyczepność	0,3 MPa

Wykonywanie EFEKTU

Podłoże powinno być:

dostatecznie nośne,

wysezonowane do stanu powietrzno-suchego - przyjmuje się, że czas sezonowania podłoża wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 % wilgotności, w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć):

- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości.

- dla ścian i stropów betonowych - co najmniej 28 dni,

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb itp.

równe

zagruntowane – GRUNTEM SCZEPNYM FOX DEKORATOR.

Jeżeli podłoże jest niejednorodne (np. występuje na nim wiele kolorów, są one bardzo intensywne lub widoczne są naprawy powierzchni), celem ujednolicenia należy zastosować farbę podkładową w kolorze zbliżonym do nakładanego PIASKOWCA.

Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania podłoża

Rodzaj podłoża	Sposób postępowania
świeże tynki cementowo-wapienne	tynkować po okresie sezonowania (3-4 tygodnie)
świeże podłoża betonowe	tynkować po upływie ok. 1 miesiąca od wykonania
świeże tynki gipsowe	tynkować po okresie sezonowania (2 tygodnie)
stare, dobrze związane powierzchnie pokryte farbą akrylową lub lateksową	zagruntować np. GRUNTEM SCZEPNYM
stare powłoki z farb klejowych i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża	dokładnie usunąć
stare podłoża chłonne	zagruntować np. gruntem PRIMER
miejsca zagrzybione	oczyścić i zabezpieczyć stosując preparat ATLAS MYKOS PLUS lub MYKOS NR 1

Przygotowanie produktu

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Barwienie

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR.

Nakładanie

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce.

Tynk należy nakładać za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub plastikowej, modelując według uznania delikatną bądź wyrazistą strukturę. Do nakładania masy w jasnych kolorach zalecamy użycie narzędzi plastikowych.

PIASKOWIEC pozwala na tworzenie efektów lub wprowadzenie poprawek w ciągu 5 - 10 min od nałożenia materiału na powierzchnię ściany. Czas ten jest zależny również od parametrów wpływających na schnięcie tynku, chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości warstwy, od wybranej metody aplikacyjnej.

Zabezpieczanie

Do zabezpieczenia powierzchni można użyć LAKIERU DEKORACYJNEGO FOX DEKORATOR. Lakier należy rozcieńczyć wodą (2 części lakieru i 1 część wody) i wstępnie pokryć całą powierzchnię. Po ok. 4 godzinach schnięcia można dodatkowo pokryć ją produktami FOX DEKORATOR: LAKIEREM DEKORACYJNYM, PATYNĄ PERŁOWĄ lub DIAMENTO, aplikując jedną lub więcej warstw. W zależności od planowanego efektu, produkt należy nałożyć i rozetrzeć odpowiednim narzędziem.

Zużycie

Średnio zużywa się 1 – 1,5 kg/m² (1 kg produktu daje ok. 1 m² dekoracji).

Wydajność zależy od:

- struktury i chłonności podłoża,
- sposobu jego przygotowania,
- zamierzonego efektu dekoracyjnego,
- doświadczenia wykonawcy,
- ilości warstw,
- wybranej metody aplikacyjnej.

Opakowania

Pojemniki plastikowe 4 kg, 8 kg.

Ważne informacje dodatkowe

Za względu na ogromną różnorodność podłoży i warunków panujących podczas aplikacji, zalecane jest przygotowanie próbnej płyty przed rozpoczęciem pracy aby sprawdzić technikę nakładania.

Do dekorowania większych powierzchni należy używać produktów z jednej partii produkcyjnej. Słabej jakości stalowe pacy weneckie mogą pozostawić widoczne ciemniejsze przebarwienia.

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Chronić przed dziećmi. Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera produkty biobójcze:

- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6

- masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu CAS:55965-84-9

Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie i transport w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30°C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Aktualna dokumentacja techniczna dostępna na www.fox-dekurator.pl
Data aktualizacji: 2019-11-08**